


## 化学名称

三(三甲基硅基)硼酸酯 TMSB

## 结构式



## 产品简介

SiSiB<sup>®</sup> PC9981 是无色透明液体。

## 典型物性

CAS 号	4325-85-3
EINECS 号	N.A.
分子式	C <sub>9</sub> H <sub>27</sub> BO <sub>3</sub> Si <sub>3</sub>
分子量	278.38
沸点	183-185°C [760mmHg]
闪点	42°C
外观	无色透明液体
密度	0.834g/cm <sup>3</sup>
折光率	1.3861[25°C]
含量	Min.99.0%

## 产品应用



**SiSiB SILICONES**

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





# SiSiB<sup>®</sup> PC9981 有机硅烷

- 2 -

SiSiB<sup>®</sup> PC9981 主要用于锂离子电池存放稳定性添加剂。

## 包装和储存

本品标准包装为 1Kg, 25Kg, 150Kg 铁桶。

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

## 产品安全信息

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

